

SUPRA

CARATTERISTICHE GENERALI

Smalto sintetico alchidico brillante dall'elevato residuo secco che conferisce pienezza al film applicato. Ideale per diversi tipi di manufatti in ferro e legno come cancellate, ringhiere, infissi e porte. Ottima resistenza all'esposizione sia all'interno che all'esterno.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Elevata copertura
- Ottimo livellamento
- Elevato residuo secco
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **PESO SPECIFICO (rif. ASTM D1475):** 1,19 kg/l (LQ010501 BIANCO), 1,116 kg/l (LQ000556 Base M), 0,96 kg/l (LQ000555 Base TR).
- **BRILLANTEZZA (rif. UNI EN ISO 2813):** circa 90 GLOSS a 60°. **Classificazione UNI EN 13300:** BRILLANTE.
- **DUREZZA KONIG (rif. ISO 1522):** 25 oscillazioni.
- **RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI (W.O.M. rif. ASTM G 155):** dopo 1000 ore buona tenuta strutturale del film.
- **RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI (esposizione naturale):** inalterato dopo 1 anno.
- **RESIDUO SECCO (rif. ASTM D1644):** 77% in peso (riferito al BIANCO).

SUPPORTI

- Materiali ferrosi (acciaio)
- Acciaio zincato
- Alluminio
- Legno posto all'esterno
- Legno posto all'interno

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Materiali ferrosi (acciaio): è indispensabile un'accurata carteggiatura manuale o meccanica, sgrassaggio con acqua e ammoniaca, successivamente risciacquare e lasciare asciugare perfettamente il supporto. Applicare una o due mani di SYNTEX GRIP ANTIRUGGINE oppure SYNTEX ANTICORROSIVA HP oppure MINIFER e successivamente una o due mani di SUPRA.

Acciaio zincato: è indispensabile un'accurata carteggiatura manuale o meccanica, sgrassaggio con acqua e ammoniaca, successivamente risciacquare e lasciare asciugare perfettamente il supporto. Applicare una o due mani di SYNTEX GRIP ANTIRUGGINE e successivamente una o due mani di SUPRA.


Alluminio: è indispensabile un'accurata carteggiatura manuale o meccanica, sgrassaggio con acqua e ammoniaca, successivamente risciacquare e lasciare asciugare perfettamente il supporto. Applicare una o due mani di SYNTEX GRIP ANTIRUGGINE e successivamente una o due mani di SUPRA.

Legno posto all'esterno: dopo aver carteggiato il supporto con carta P120 e pulito perfettamente applicare una mano di WOOD LIFE IMPREGNANTE. Stuccare i nodi e buchi con SYNTEX SUPERMASTICE DENSO prima di applicare una o due mani di SUPRA DI FONDO. Successivamente applicare una o due mani di SUPRA.

Legno posto all'interno: dopo aver carteggiato il supporto con carta P120 e pulito perfettamente applicare una mano di WOOD LIFE IMPREGNANTE. Stuccare i nodi e buchi con SYNTEX SUPERMASTICE DENSO prima di applicare una o due mani di SUPRA DI FONDO oppure OPACIT. Successivamente applicare una o due mani di SUPRA.

Interventi di manutenzione: è possibile applicare SUPRA direttamente su vecchie verniciature sane e carteggiate avendo cura di eliminare, con il sistema più idoneo, le zone ammalorate e quindi intervenire come sul nuovo.

MODALITA' APPLICATIVE E PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

	<p>Strumenti: Pennello con setole naturali. Rullo a pelo corto in microfibra. Spruzzo tradizionale (Pressione 3-5 Bar, Diametro ugello 1.5-2.0 mm).</p>
	<p>Diluizione: 1% in volume con L0000570 o L0000572.</p>
	<p>Tempo di attesa prima della seconda mano: 24 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.</p>
	<p>Essiccazione completa: 24 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa. Applicare al massimo 50 micron per mano.</p>
	<p>Resa: 15 m²/l (1 mano). Questo valore varia a seconda delle caratteristiche dei supporti ed al sistema di verniciatura utilizzato.</p>

PROPOSTA COLORE



Contenuto COV/VOC (rif.D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto, cat. d/BS-2010, è 300 g/l di COV prodotto pronto all'uso. SUPRA, pronto all'uso, contiene al massimo 300 g/l di COV.

OSSERVAZIONI

Il prodotto teme il gelo. La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5 °C ai 35 °C è di 36 mesi.

SMALTI

Per informazioni particolareggiate su igiene del lavoro e tutela della salute consultare la relativa MSDS (scheda di sicurezza).

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di "assistenza tecnica".

SCHEDA TECNICA N° 832-I
REV. 03/2021

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.