



# ECOPAC



1000 g +  
500 g +  
200-500 g

Pot life a 20-25°C  
maior de 2 horas



14-16'' CF4  
a 20°C



Ø 1,6 – 1,8 mm  
N° demãos: 1  
Pressão: 3-4 bar



Ao ar a 25°C  
Ao toque/manuseio:  
90 minutos  
Completa: 7 dias

Adequado para secagem  
em fornos tipo bandeja  
(máximo 50°C)

## DESCRIÇÃO

Acabamento poliuretânico fosco para artefatos de madeira laqueadas.

## USO

Móveis em geral. Aconselhado também para móveis montados, móveis com estilo, cadeiras ou móveis torneados.

## CARACTERÍSTICAS

- Boa verticalidade
- Ótimo enchimento
- Ótima dureza superficial
- Boa resistência a agentes químicos
- Boa distensão

## PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Aplicação sobre artefatos de madeira adequadamente preparados com fundos PU, acrílicos, poliésteres e/ou UV. Recomenda-se lixar o fundo com lixa P400.

## APLICAÇÃO

- spray pneumático de baixa pressão, airless e/ou airmix.

### Preparação da mistura:

ECOPAC

I2135 FP040 CATALIZZATORE (padrão) ou

I2181 FP050 CATALIZZATORE (rápido)

I0815 M240 CATALIZZATORE (padrão)\* ou

I1572 M250 CATALIZZATORE (rápido)\*

I0391 DILUENTE 214 (padrão) ou

I4262 DILUENTE 277 (lento) ou

I0380 DILUENTE OPALAYD (rápido)

**a peso e a volume**

1000 partes

500 partes

200-500 partes

\* não amarelante, para utilização em laqueados claros

Pot life a 20°C: maior de 2 horas a 20-25°C

Viscosidade de aplicação a 20°C: 14-16'' CF4 para spray

Ø Bico aplicação pneumática: 1,6 – 1,8 mm

Pressão de aplicação pneumática: 3,0-4,0 bar

N° demãos: 1

Quantidade de produto aplicado: 120-160 g/m<sup>2</sup>

Opacidade : 20 ± 2 gloss => Satin Matt  
40 ± 2 gloss => Semi Gloss  
60 ± 2 gloss => Glossy

V.O.C.: consultar a ficha de segurança

---

## **SECAGEM**

### **Ao ar a 25°C e U.R.<65%:**

Livre de poeiras: 45 min.  
Ao toque/ manuseio: 90 min.  
Empilhável: 12 horas  
Secagem completa: 7 dias

### **No forno:**

Adequado para secagem em fornos tipo bandeija com temperatura de 20°C a 50°C.

---

## **CICLO DE PINTURA SUGERIDOS**

Suportes de madeira de várias espécies  
Lixação com lixas P100-P150-P180  
Aplicação de fundo  
Lixação com lixas P280-P320-P400  
Aplicação de acabamento ECOPAC

**FICHA TÉCNICA N° W100-BR**  
**REV. 05/2015**

Os presentes dados são frutos de testes escrupulosamente controlados e contêm os nossos maiores e mais atualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidades da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. Deve-se levar em consideração também o fato que as condições de utilização fogem de nosso controle.