




Технический паспорт № W300-RU


АКРИЛОВЫЕ ВЕРХНИЕ ПОКРЫТИЯ

VETRIVE CONVERTER



1000 г +
200 г +
200-500 г

Жизнеспособность
смеси при 20-25°C
>2 ч



14-16 сек FC4
при 20°C



Ø 1,6 — 1,8 мм
Кол-во слоев: 1
Давление: 3/4 Бар



Воздушная сушка при 25°C:
Монтажная прочность: 4 ч
Полное высыхание: 7 дней

Сушка в камере:
в температурном диапазоне
20° - 50°C

ОПИСАНИЕ

Акриловое финишное покрытие для нанесения на стеклянные поверхности

ПРИМЕНЕНИЕ

Стеклянные комплектующие мебели интерьера (столов, столешниц, жалюзи и др.)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отличная растекаемость
- Отличная наполняющая способность
- Отличная твердость поверхности
- Отличная химическая стойкость

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Очистить стеклянную поверхность разбавителем I0403 DILUENTE VERNICE TRASPARENTE и вытереть антистатическим лоскутом ткани.

НАНЕСЕНИЕ

- Распыление под низким давлением
- Поливом

Соотношение смешивания:

VETRIVE CONVERTER

I4793 CV010 CATALIZZATORE * (отвердитель)

I4262 277 DILUENTE (средний-медленный разбавитель) или

I0391 214 DILUENTE (стандартный разбавитель) или

I0380 OPALAYD DILUENTE (быстрый разбавитель)

по весу и объему

1000 частей

200 частей

200-500 частей

* В соответствии с Европейским регламентом 2020/1149, который вносит поправки в Приложение XVII Регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH), мы сообщаем, что на отвердитель I4793 CV010 CATALIZZATORE распространяются ограничения, касающиеся промышленного и профессионального использования диизоцианатов. С 24 августа 2023 года промышленное или профессиональное использование разрешено только после прохождения соответствующего обучения.

IVE предлагает в качестве альтернативы, на которую не распространяется ограничение, отвердитель IV214 CV010-0.1 CATALIZZATORE.

Жизнеспособность при 20-25°C: более 2 часов
Вязкость готового к распылению материала при 20°C: 14-16" FC4 распылением
20-25" FC4 поливом
Диаметр дюзы стандартного пистолета-распылителя: 1,6 – 1,8 мм
Давление распыла: 3,0-4,0 Бар
Кол-во слоев: 1
Количество наносимого материала: 120-160 г/м²
Л.О.В.: см. соответствующий Техпаспорт

СУШКА

Воздушная сушка при 25°C и отн.влажности < 65%:

"От пыли":	45 мин.
Монтажная прочность:	4 часа
Штабелирование:	8 часов
Полное высыхание:	7 дней

Сушка в камере

Подходит для низкотемпературной сушки в камере в температурном диапазоне от 20°C до 50°C

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОЦЕСС ОКРАШИВАНИЯ

Стеклянные поверхности.
Подготовить поверхность должным образом.
Нанести VETRIVE CONVERTER.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ N° W300-RU
РЕД. 04/2022

Вся информация, представленная в данном техническом паспорте, полностью проверена в процессе производственных испытаний и основана на имеющихся у компании Lechler знаниях на момент издания. В связи с тем, что условия применения продукции не контролируются производителем, на информацию, содержащуюся в данном документе, не распространяется гарантия производителя. Поэтому именно пользователь несет ответственность за окончательный выбор нужной информации или материалов для использования, а также способ их применения. **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**