





Технический паспорт № W401-RU

АКРИЛОВЫЕ ВЕРХНИЕ ПОКРЫТИЯ

ACRYLACK EFFECT



1000 г +
50 или 200 г +
500-800 г



14-16" FC4
распылением
при 20°C



Ø 1,3 - 1,6 мм
Кол-во слоев: 1
Давление: 3/4 Бар



Воздушная сушка при 25°C:
Монтажная прочность: 2 часа
Полное высыхание: 7 дней

Жизнеспособность
смеси при 20-25°C
>2 ч

Допускается низкотемпературная
сушка в камере

ОПИСАНИЕ

Однослойное (матовое) или двухслойное (матовое и глянцевое) акриловое финишное покрытие с эффектом металлика и железной слюды

ПРИМЕНЕНИЕ

Для нанесения на панели и комплектующие мебели, глянцевый эффект и защита от пожелтения. Подходит для нанесения на поверхности крупнопористой и мелкопористой текстуры

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Хорошая устойчивость на вертикальных поверхностях
- Отличная растекаемость
- Отличная твердость поверхности
- Отличная химическая стойкость
- Может использоваться в качестве грунта и покрываться лаками
- Быстро сохнет

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносить на деревянные изделия, обработанные должным образом полиуретановыми, акриловыми, полиэфирными и УФ базовыми покрытиями. Отшлифовать базовое покрытие абразивной бумагой зернистостью до P400/P600.

НАНЕСЕНИЕ

- Распыление под низким давлением

Соотношение смешивания для однослойного процесса окрашивания:

	по весу и объему
ACRYLACK EFFECT	1000 частей
I3141 ACRYL 20 CATALIZZATORE * (отвердитель)	200 частей
I3580 231 DILUENTE или (разбавитель)	500-800 частей
I0391 214 DILUENTE	

Соотношение смешивания для двухслойного процесса окрашивания:

	по весу и объему
ACRYLACK EFFECT	1000 частей
I3141 ACRYL 20 CATALIZZATORE * (отвердитель)	50 частей
I3580 231 DILUENTE или (разбавитель)	500-800 частей
I0391 214 DILUENTE	

* В соответствии с Европейским регламентом 2020/1149, который вносит поправки в Приложение XVII Регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH), мы сообщаем, что на отвердитель I3141 ACRYL 20 CATALIZZATORE распространяются ограничения, касающиеся промышленного и профессионального использования диизоцианатов. С 24 августа 2023 года промышленное или профессиональное использование разрешено только после прохождения соответствующего обучения.

IVE предлагает в качестве альтернативы, на которую не распространяется ограничение, отвердитель IV197 ACRYL 20-0.1 CATALIZZATORE.

Жизнеспособность при 20-25°C: более 2 часов при

Вязкость готового к распылению материала при 20°C: 14-16 сек FC4

Ø дюзы: 1,3 – 1,6 мм

Давление распыла: 3,0-4,0 Бар

Кол-во слоев: 2/3

Количество наносимого материала: 50/-60 мкм каждый слой

В наличии два уровня глянца:

10 ± 2 => полуматовый эффект

40 ± 5 => полуглянцевый эффект

Л.О.В.: см. соответствующий Техпаспорт

СУШКА

Воздушная сушка при 25°C и отн.влажности < 65%:

"От пыли": 30 мин.

Монтажная прочность: 2 часа

Штабелирование: 8 часов

Полное высыхание: 7 дней

Сушка в камере

Подходит для низкотемпературной сушки в камере в температурном диапазоне от 20°C до 50°C

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОДНОСЛОЙНЫЙ ПРОЦЕСС ОКРАШИВАНИЯ поверхностей крупнопористой и мелкопористой текстуры

Древесина различной породы

Отшлифовать абразивной бумагой P100-P150-P180

Нанести двухкомпонентное базовое покрытие

Отшлифовать абразивной бумагой P280-P320-P400-P600

Нанести ACRYLACK EFFECT (глянец 10/40)

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДВУХСЛОЙНЫЙ ПРОЦЕСС ОКРАШИВАНИЯ поверхностей крупнопористой и мелкопористой текстуры

Древесина различной породы

Отшлифовать абразивной бумагой P100-P150-P180

Нанести двухкомпонентное базовое покрытие

Отшлифовать абразивной бумагой P280-P320-P400-P600

Нанести ACRYLACK EFFECT

Через 2 часа в течение 48 часов нанести акриловое глянцевое или матовое финишное покрытие

ACRYLUX AY101 LUCIDO

ACRYLACK AY126

ACRYLACK PLUS AY 330

ACRYLACK AY88

DUOLACK UV 600 TIX

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № W401-RU

РЕД. 04/2022

Вся информация, представленная в данном техническом паспорте, полностью проверена в процессе производственных испытаний и основана на имеющихся у компании Lechler знаниях на момент издания. В связи с тем, что условия применения продукции не контролируются производителем, на информацию, содержащуюся в данном документе, не распространяется гарантия производителя. Поэтому именно пользователь несет ответственность за окончательный выбор нужной информации или материалов для использования, а также способ их применения. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.