




Технический паспорт № W800-RU


АКРИЛОВЫЕ ВЕРХНИЕ ПОКРЫТИЯ

ACRYSOFT CONVERTER




1000 г +
250 г +
200-500 г

Жизнеспособность
смеси при 20-25°C:
>2 ч




14-16" FC4
распылением
20-25" FC4 поливом
при 20°C



Ø 1,6-1,8 мм
Кол-во слоев: 2
Давление: 3,5/4,0 ATM



Подходит для нанесения
поливом



Воздушная сушка при 25°C:
Монтажная прочность: 4 ч
Полное высыхание: 7 дней

Допускается
низкотемпературная сушка в
камере

ОПИСАНИЕ

Акриловое базовое-финишное покрытие, обеспечивающее “ПОЛНОСТЬЮ МАТОВЫЙ” эффект.

ПРИМЕНЕНИЕ

Окрашивание деревянных панелей и комплектующих (из древесины различных пород) при необходимости получения особенно матовой поверхности. Особенно подходит для окрашивания изделий крупнопористой текстуры (дуба и ясеня).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Хорошая устойчивость на вертикальных поверхностях
- Отличная растекаемость
- Отличная укрывистость пор
- Отличный бархатистый эффект
- Отличная твердость поверхности
- Отличная химическая стойкость
- Не желтеет

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Можно наносить непосредственно на необработанное дерево, отшлифованное должным образом. Наносить на деревянные изделия, обработанные должным образом полиуретановыми, акриловыми, полиэфирными и УФ базовыми покрытиями.

НАНЕСЕНИЕ

- Распылением под низким давлением, безвоздушным пистолетом или пистолетом airmix.
- Поливом

Соотношение смешивания:

ACRYSOFT CONVERTER

I3141 ACRYL 20 CATALIZZATORE * (отвердитель)

I4262 277 DILUENTE (средний-медленный разбавитель) или

I0391 214 DILUENTE (стандартный разбавитель) или

I0380 OPALAYD DILUENTE (быстрый разбавитель)

по весу и объему

1000 частей

250 частей

200-500 частей

* В соответствии с Европейским регламентом 2020/1149, который вносит поправки в Приложение XVII Регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH), мы сообщаем, что на отвердитель I3141 ACRYL 20 CATALIZZATORE распространяются ограничения, касающиеся промышленного и профессионального использования диизоцианатов. С 24 августа 2023 года промышленное или профессиональное использование разрешено только после прохождения соответствующего обучения.

IVE предлагает в качестве альтернативы, на которую не распространяется ограничение, отвердитель IV197 ACRYL 20-0.1 CATALIZZATORE.

Жизнеспособность при 20-25°C: более 2 часов

Вязкость готового к распылению материала при 20°C: 14-16" FC4 распылением
20-25" FC4 поливом

Диаметр дюзы стандартного пистолета-распылителя: 1,6 – 1,8 мм

Давление распыла: 3,5 / 4,0 Атм

Кол-во слоев: 2 с выдержкой интервала между нанесением слоев 60 мин.

Количество наносимого материала: 150-200 г/м² первый слой, 100-140 г/м² второй слой

Глянец: 4 ± 1

Л.О.В.: см. соответствующий Техпаспорт

СУШКА

Воздушная сушка при 25°C и отн.влажности <65%:

"От пыли": 45 мин.

Монтажная прочность: 4 часа

Штабелирование: 8 часов

Полное высыхание: 7 дней

Сушка в камере

Подходит для низкотемпературной сушки в камере в температурном диапазоне от 20°C до 50°C

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОЦЕСС ОКРАШИВАНИЯ

Древесина различной породы

Отшлифовать абразивной бумагой P100-P150-P180

Нанести покрытие ACRYSOFT CONVERTER

Отшлифовать абразивной бумагой P320-P400

Нанести покрытие ACRYSOFT CONVERTER

ПРИМЕЧАНИЯ

- Можно добавлять 15% отвердителя I0639 ACRYL 10 CATALIZZATORE

- Можно добавлять 25% отвердителя I2914 ACRYL 15 CATALIZZATORE (рекомендуется при нанесении зимой)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ N° W800-RU

РЕД. 04/2022

Вся информация, представленная в данном техническом паспорте, полностью проверена в процессе производственных испытаний и основана на имеющихся у компании Lechler знаниях на момент издания. В связи с тем, что условия применения продукции не контролируются производителем, на информацию, содержащуюся в данном документе, не распространяется гарантия производителя. Поэтому именно пользователь несет ответственность за окончательный выбор нужной информации или материалов для использования, а также способ их применения. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.