




Технический паспорт № W900-RU


ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ВЕРХНИЕ ПОКРЫТИЯ

MAXOPAL CONVERTER



1000 г +
500 г +
200-500 г

Жизнеспособность
смеси при 20-25°C
>2 ч




14-16" FC4
распылением
20-25" FC4 поливом
при 20°C



Ø 1,6 — 1,8 мм
Кол-во слоев: 1
Давление: 3/4 Бар



Подходит для нанесения
поливом



Воздушная сушка при 25°C:
Монтажная прочность: 60
минут
Полное высыхание: 7 дней

Допускается
низкотемпературная сушка в
камере

ОПИСАНИЕ

Полиуретановое финишное покрытие для нанесения на высококачественные деревянные изделия.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для нанесения на панели и комплектующие мебели, матовое финишное покрытие. Особенно подходит для покрытия поверхностей мелкопористой текстуры

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Хорошая устойчивость на вертикальных поверхностях
- Отличная твердость поверхности
- Быстро сохнет
- Хорошая химическая стойкость

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносить на деревянные изделия, обработанные должным образом полиуретановыми, акриловыми, полиэфирными и УФ базовыми покрытиями. Отшлифовать базовое покрытие абразивной бумагой зернистостью до P400.

НАНЕСЕНИЕ

- Распылением под низким давлением, безвоздушным пистолетом или пистолетом airmix.
- Поливом

Соотношение смешивания:

MAXOPAL CONVERTER

I7457 M 245 CATALIZZATORE *(отвердитель)

I4262 277 DILUENTE (средний-медленный разбавитель) или

I0391 214 DILUENTE (стандартный разбавитель) или

I0380 OPALAYD DILUENTE (быстрый разбавитель)

по весу и объему

1000 частей

500 частей

200-500 частей

* В соответствии с Европейским регламентом 2020/1149, который вносит поправки в Приложение XVII Регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH), мы сообщаем, что на отвердитель I7457 M 245 CATALIZZATORE распространяются ограничения, касающиеся промышленного и профессионального использования диизоцианатов. С 24 августа 2023 года промышленное или профессиональное использование разрешено только после прохождения соответствующего обучения.

IVE предлагает в качестве альтернативы, на которую не распространяется ограничение, отвердитель IV194 M245-0.1 CATALIZZATORE.

Жизнеспособность при 20-25°C: более 2 часов
Вязкость готового к распылению материала при 20°C: 14-16" FC4 распылением
20-25" FC4 поливом
Диаметр дюзы стандартного пистолета-распылителя: 1,6 – 1,8 мм
Давление распыла: 3,0-4,0 Бар
Кол-во слоев: 1
Количество наносимого материала: 120-160 г/м²
Глянец: 20 ± 2
Л.О.В.: см. соответствующий Техпаспорт

СУШКА

Воздушная сушка при 25°C и отн.влажности <65%

"От пыли": 30 мин.
Монтажная прочность: 60 мин.
Штабелирование: 8 часов
Полное высыхание: 7 дней

Сушка в камере:

Подходит для низкотемпературной сушки в камере в температурном диапазоне от 20°C до 50°C

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОЦЕСС ОКРАШИВАНИЯ

Древесина различной породы
Отшлифовать абразивной бумагой P120-P150-P180
Нанести базовое покрытие
Отшлифовать абразивной бумагой P320-P400
Нанести финишное покрытие MAXOPAL CONVERTER

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ N° W900-RU
РЕД. 04/2022

Вся информация, представленная в данном техническом паспорте, полностью проверена в процессе производственных испытаний и основана на имеющихся у компании Lechler знаниях на момент издания. В связи с тем, что условия применения продукции не контролируются производителем, на информацию, содержащуюся в данном документе, не распространяется гарантия производителя. Поэтому именно пользователь несет ответственность за окончательный выбор нужной информации или материалов для использования, а также способ их применения. **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**