

Efekt zaniedbania!



YD852
LAKIER BEZBARWNY ANTIGRAFFITI HYDRO

N° 0679

1000 g + 500 g + 150 g = 250 g
czas: 3 cykły mieszanki w 20° C: 2h

17-19 sec/TF4

Ø 1.2-1.4 mm
3.0 Atm
2 warstwy

Air drying @ 20° C: 30-40 min.
Stove @ 60° C: 45 min.
@ 20° C: 4/7 dni

-5 - +30° C

YD853
LAKIER BEZBARWNY ANTIGRAFFITI SEMIGLOSSY HYDRO

N° 0686

1000 g + 200 g + 50 g = 150 g
czas: 3 cykły mieszanki w 20° C: 2h

17-19 sec/TF4

Ø 1.2-1.4 mm
3.0 Atm
2 warstwy

Air drying @ 20° C: 30-40 min.
Stove @ 60° C: 45 min.
@ 20° C: 4/7 dni

-5 - +30° C

| Użyty odczynnik | ZASTOSOWANY ROZCIĘCZALNIK | ILOŚĆ OPERACJI CZYSZCZENIA | WYNIKI ΔE (max 1,0) CIELAB UNI 8741-3 | WYNIKI STOPIEŃ POLYSZKU (max 5 Gloss 60°) UNI EN ISO 2813 |
|--|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
| Czerwona szminka | 00552 rozcieńczalnik Lechleroid | 10 | 0,3 (YD852) 0,5 (YD853) | 2 GLOSS 1 GLOSS |
| Czerwony spray na bazie żywicy akrylowej | 00552 rozcieńczalnik Lechleroid | 10 | 0,7 (YD852) 0,8 (YD853) | 3 GLOSS 1 GLOSS |
| Srebrny spray na bazie żywicy polistyrenowej | 00552 rozcieńczalnik Lechleroid | 10 | 0,6 (YD852) 0,6 (YD853) | 3 GLOSS 1 GLOSS |
| Niezmywalny, czarny marker | 00552 rozcieńczalnik Lechleroid | 10 | 0,2 (YD852) 0,6 (YD853) | 2 GLOSS 1 GLOSS |

TABELA OCENY PRODUKTU ANTIGRAFFITI: (testowane zgodnie z normą UNI 11246)



LECHLER S.P.A.
22100 Como - Italia
Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111
Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu
www.lechler.eu

P9087-01/2014



ANTIGRAFFITI SKUTECZNA OCHRONA PRZD WANDALIZMEM



Chroń swoje produkty i przestrzeń.
Z naszymi lakierami bezbarwnymi
anti-graffiti łatwo i szybko
usuniesz wszelkiego rodzaju ślady
graffiti, markerów itp.



Tramwaje
Pociągi
Metro
Autobusy
Wiaty przystankowe
Obszary rekreacyjne
Ławki
Dworce kolejowe
Rolety
Toalety publiczne

Czystość w Twoim mieście!



Zapobiegaj - nie czekaj na późniejszą interwencję

Proces lakierowania na bazie wody z wykończeniem antygraffiti, zapewnia prawdziwą wartość dodaną, chroniąc wytwarzane produkty ze względu na właściwości chemiczno-fizyczne powłoki. Usuwanie zadrapań będzie tańsze, łatwiejsze i ekspresowe: bułka z masłem!

Cykl z produktami wodorozcieńczalnymi:

Jest dostępny w dwóch wersjach (w zależności od efektu wykończenia lakieru bezbarwnego):

- 1) Lakier bezbarwny z polyskiem
YD852 ANTIGRAFFITI HYDRO CLEARCOAT
- 2) Lakier bezbarwny z pół-polyskiem
YD853 ANTIGRAFFITI SEMIGLOSSY HYDRO CLEARCOAT

Można je stosować w procesach lakierowania dwuwarstwowego (baza matowa + lakier bezbarwny) zarówno na lakiery bazowe wodorozcieńczalne jak i rozpuszczalnikowe lub bezpośrednio na wytwarzane produkty (po wcześniejszym przygotowaniu).

Gdzie można stosować lakier antygraffiti?

Na wewnętrznych i zewnętrznych częściach pojazdów transportu publicznego, takich jak *tramwaje, metro, pociągi, autobusy*, a także *wiaty przystankowe, meble w przestrzeni publicznej, rolety i okiennice*. Wszystko co łatwo poddaje się graffiti.

Jak stosować?

Seria ANTIGRAFFITI HYDRO nie pozwala graffiti na wniknięcie w powierzchnie zapewniając łatwe usuwanie napisów, oznaczeń, obrazów wytworzonych sprayami, markerami oraz szminką przy użyciu 00552 LECHLEROID THINNER.

norma UNI 11246

Produkty YD852 i YD853 gwarantują i zachowują właściwości powierzchni (zarówno estetyczne, jak i chemiczne oraz cechy fizyczne) zgodne z rozporządzeniem UNI 11246 bez żadnych zmian aż do 10 cykli czyszczenia.

LECHLER
TECH



YD852 i YD853
ANTIGRAFFITI firmy Lechler,
wrogiem nr 1 graffitiarzy!