



ANTIGRAFFITI DER WIRKSAME SCHUTZ VOR UNKULTUR



Schützen Sie Ihre Erzeugnisse
mit unseren neuen
Antigrffiti-Klarlacken;
Sie können alle
Verschmutzungsmittel
einfach und in kurzer
Zeit beseitigen.

**LECHLER**
TECH

**Straßenbahn
Züge
U-Bahn
Autobusse
Schutzdächer
Vergnügungsparks
Bänke
Bahnhöfe
Rollgitter
Türe der
öffentlichen
Badeanstalt**

In Ihrer Stadt

hat die Kultur gewonnen!



**Überlegen Sie es sich vorher
oder verwenden Sie es später!**



Ein wasserbasierter Lackaufbau mit Antigrffiti-Klarlack gibt den Erzeugnissen einen echten Mehrwert beim Schutz der chemisch-physikalischen Eigenschaften des aufgetragenen Films. Es wird kostengünstiger, einfacher und schneller sein, die Graffiti zu beseitigen: ein Kinderspiel!

Der wasserbasierte Antigrffiti-Lackaufbau

Er ist in zwei Varianten verfügbar:

- 1) Glanzklarlack
YD852 ANTIGRAFFITI HYDRO CLEARCOAT
- 2) Halbganzklarlack
YD853 ANTIGRAFFITI SEMI-GLOSSY HYDRO CLEARCOAT

Sie können in Zweischichtlackaufbau (Mattbasislack + Klarlack) sowohl auf wasserbasierten, als auch lösemittelhaltigen Basislacken oder direkt (nach geeigneter Vorbehandlung) auf schon lackierten Untergründen eingesetzt werden.

Wo können Sie die Antigrffiti-Lackierung anwenden?

Zur Überlackierung von Innen- und Außenuntergründen von öffentlichen Transportfahrzeugen wie z.B. *Straßenbahn-Wagons, Zügen, Autobussen* oder auf öffentlichen Strukturen wie z.B. *Schutzdächern, Rollgittern, Türen, Straßenraummobiliaren*, die durch Graffiti beschmutzt werden.

Wie funktioniert sie?

Die Produkte der ANTIGRAFFITI HYDRO Linie lassen die Graffiti nicht in die Oberfläche eindringen; durch Einsatz des Verdünners 00552 LECHLEROID THINNER ist es möglich, mit Sprühdosen, Filzstiften und Lippenstiften vorgenommene Graffiti und Zeichen mit der Hand einfach zu beseitigen.

Die Norm UNI 11246

YD852 und YD853 gewährleisten und schützen die ästhetischen und chemisch-physikalischen Oberflächeneigenschaften entsprechend der Norm UNI 11246 ohne Änderung bis zu 10 Verschmutzungsverfahren und darauffolgender Reinigung.



**YD852 und YD853
ANTIGRAFFITI aus Lechler, die
Graffitomalergeinde Nummer 1!**

herrscht die Unkultur!



YD852
ANTIGRAFFITI HYDRO CLEARCOAT

Nr. 0679

1000 g +
500 g +
150 g - 250 g

Topfzeit bei 20°C
2 Std

17-19 Sek. / FB4

Ø 1,2-1,4 mm
3,0 Atm
Nr. Gänge: 2

Lufttrocknung bei
20°C: 30-40 Min.

+5 - +30°C

Ofentrocknung bei
60°C: 45 Min.
bei 20°C: 4/7 Tage

YD853
ANTIGRAFFITI SEMI-GLOSSY HYDRO CLEARCOAT

Nr. 0686

1000 g +
200 g +
50 g - 150 g

Topfzeit bei 20°C
2 Std

17-19 Sek. / FB4

Ø 1,2-1,4 mm
3,0 Atm
Nr. Gänge: 2

Lufttrocknung bei
20°C: 30-40 Min.

+5 - +30°C

Ofentrocknung bei
60°C: 45 Min.
bei 20°C: 4/7 Tage

VERSCHMUTZUNGSMITTEL	REINIGUNGSMITTEL	REINIGUNGS- VERFAHREN	ERGEBNIS ΔE (max. 1,0) CIELAB UNI 8741-3	ERGEBNIS ΔE (max. 1,0) CIELAB UNI 8741-3
Leuchtend roter Lippenstift	00552 Lechleroid thinner	10	0,3 (YD852) 0,5 (YD853)	2 GLOSS 1 GLOSS
Roter Sprühdosenlack auf Acrylharz-Basis	00552 Lechleroid thinner	10	0,7 (YD852) 0,8 (YD853)	3 GLOSS 1 GLOSS
Silberner Sprühdosenlack auf Polystyrolharz-Basis	00552 Lechleroid thinner	10	0,6 (YD852) 0,6 (YD853)	3 GLOSS 1 GLOSS
Schwarzer echter Filzstift	00552 Lechleroid thinner	10	0,2 (YD852) 0,6 (YD853)	2 GLOSS 1 GLOSS

METHODEN ZUR BEWERTUNG VON EINEM PERMANENTEN ANTIGRAFFITI
PRODUKT: (gemäß von der Norm UNI 11246 vorgesehenen Tests und Endergebnisse)

Für weitere Informationen über diese oder andere Lechler Tech Produkte
kontaktieren Sie bitte Lechler Spa oder einen der Lechler Fachhändler.



LECHLER S.P.A.
22100 Como - Italia
Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111
Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu

LECHLER COATINGS GMBH
Lilienthalstraße 3 (Halle 12)
D-34123 Kassel - Deutschland
Tel. +49 (0) 561 988.380
Fax +49 (0) 561 988.38.38
lechler.de@lechler.eu

www.lechler.eu

